



FESTÉKIPARI
KUTATÓ KFT.

1108 Budapest, Venyige u. 3.
Telefon: +36 1 432-8831

1479 Budapest, Pf.: 36
Fax: +36 1 432-8830

@ fki@festekkutato.hu
@ www.festekkutato.hu

MŰSZAKI ADATLAP

Hobbi festék

vízrel hígítható, selyemfényű festék és lakk

Választék:	HOBBI selyemfényű lakk Hobbi festék fehér, fekete, piros, kék, sárga, zöld, vajszín, törtfehér, drapp, citromsárga, vanília, okker, olíva zöld, narancssárga, bordó, rózsaszín, barack, terrakotta, ciklámen, barna, tejeskávés, világoskék, középke, sötétke, világoszöld, fűzöld, világosszürke, lila, arany, ezüst, bronz
Alkalmazási terület:	Fa- és furnérozott bútorfelület, üveg-, gipsz-, kerámia-, hungarocell, papír felületek bevonására, hobbi célokra alkalmazható, kizárólag beltéri felhasználásra. A festék gyorsan szárad, szagtalan, selyemfényű, esztétikus bevonatot biztosít.
Külső:	színtelen vagy színes homogén szuszpenzió
Nem illó anyagtartalom:	min. 33 m/m%
Kifolyási idő (DIN4, 20°C):	min. 80 s
Tárolási garanciális idő:	+5°C és +25°C között tárolva, eredeti lezárt csomagolásában a gyártástól számított 9 hónap. FAGYÉRZÉKENY.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK:

Festendő felület:	Fa- és furnérozott bútorfelület, üveg-, gipsz-, kerámia-, hungarocell, papír
Felület előkészítés:	A festék megcsiszolt, portalanított, száraz felületre hordható fel 10°C feletti tárgyhőmérsékleten.
Felhordási mód:	Felhordható ecsettel, hengerrel, szórással. A festéket a felhasználás előtt minden esetben fel kell keverni. Az esztétikus felület kialakításához 1-2 réteg felhordása javasolt, az egyes rétegek között a lakkfilmet csiszolni kell.
Száradási idő:	Felületi száradás: 20°C-on 30 perc Átkeményedés: 20°C-on 2 óra

Az egyes rétegek min. 3 óra, szobahőmérsékleten történő száradás után vonhatók át.

Kiadósság: 6-8 m²/kg (egy rétegben, felhordástól és felülettől függően)

Hígítás: A felhordásnak megfelelően max. 5% vízzel való hígítás megengedett.

Festék kezelése: A felbontott kiszerelésű terméket alaposan le kell zárni, mert levegő hatására vékony hártya képződik a festék és a tárolóedény felületén, ami ismételt használatkor szemcsésséget okozhat. Ilyen esetben, felhasználás előtt az anyagot meg kell szűrni.

Eszközök tisztítása: Munkaeszközök, lakkal szennyezett felületek tisztítása közvetlenül a felvitel után csapvízzel végezhető. A megszáradt festék eltávolítása már csak szerves oldószerrel (pl. aromás hígító, nitro hígító) lehetséges.

Tűzvédelmi előírás: IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Egészségre káros anyagtartalom: ld. a biztonsági adatlapokon

A műszaki adatlapon közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelenlegi legjobb műszaki ismereteink alapján javasoltuk. Azonban mindez nem pótolja a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Ilyen értelemben gyártmányismertetőnk tájékoztató jellegűnek tekintendő.