



FESTÉKIPARI
KUTATÓ KFT.

1108 Budapest, Venyige u. 3.
Telefon: +36 1 432-8831

1479 Budapest, Pf.: 36
Fax: +36 1 432-8830

@ fki@festekkutato.hu
@ www.festekkutato.hu

MŰSZAKI ADATLAP

Uvilux

Fluoreszkáló festék és lakk

Választék:	alapozó fehér, fluoreszkáló sárga, fluoreszkáló narancs, fluoreszkáló piros, fluoreszkáló zöld, fluoreszkáló lila, színtelen lakk
Alkalmazási terület:	<p>Elsősorban reklám- és dekorációs célokra alkalmas, figyelemfelkeltő színű festék, illetve UV fényre gerjedő lakk. A megfelelő reflexiós tulajdonságok Uvilux fehér alapozóra történő felhordással érhetőek el.</p> <p>Az Uvilux termékek gyorsan száradó bevonatot képeznek. Az Uvilux fluoreszkáló festékek elsősorban beltéri alkalmazásra javasoltak, az élénk szín kültéren csak korlátozott ideig garantálható.</p> <p>Az Uvilux lakk különleges tulajdonsága, hogy látható fényben transzparens, UV fényvel megvilágítva kékes árnyalatúvá válik.</p>
Külső:	színes, ill. színtelen folyadék
Nem illó anyagtartalom:	min. 15 m/m%
Kifolyási idő (DIN4, 23°C):	min. 90 s
Tárolási garanciális idő:	+5°C és +25°C között tárolva, eredeti lezárt csomagolásában a gyártástól számított 6 hónap.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK:

Festendő felület:	Tetszőleges alapra (fémre, fára, üvegre, korábban festett felületekre stb.) hordhatók fel.
Felület előkészítés:	A festendő felület legyen pormentes, tiszta. A felhasználás előtt azonban meg kell győződni arról, hogy a korábban felhordott réteget nem marja-e fel a festék, megfelelő-e a réteg tapadása illetve a bevonandó felület nem szívja-e be az alapozót.
Felhordási mód:	A festék szórással, kisebb felületek esetén ecseteléssel hordható fel. Javasolt rétegfelépítés:



FESTÉKIPARI
KUTATÓ KFT.

✉ 1108 Budapest, Venyige u. 3.
☎ Telefon: +36 1 432-8831

✉ 1479 Budapest, Pf.: 36
☎ Fax: +36 1 432-8830

@ fki@festekkutato.hu
@ www.festekkutato.hu

1 réteg (30-40µm) Uvilux fehér alapozó.

1 vagy 2 réteg (nedves a nedvesre) Uvilux fluoreszkáló festék, vagy Uvilux lakk.

Szükség esetén – 3 óra elteltével – önmagával átvonható.

Száradási idő (20°C):

felületi száradás 30 perc, átkeményedés 1 óra

Kiadósság:

10 m²/kg 1 rétegben

Hígítás:

Uvilux hígítóval.

Eszközök tisztítása:

Munkaeszközök, festékekkel szennyezett felületek tisztítása Labdafesték hígítóval lehetséges.

Tűzvédelmi előírás:

I. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

**Egészségre káros
anyagtartalom:**

ld. a biztonsági adatlapokon

A műszaki adatlapon közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelenlegi legjobb műszaki ismereteink alapján javasoltuk. Azonban mindez nem pótolja a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Ilyen értelemben gyártmányismertetőnk tájékoztató jellegűnek tekintendő.